

DELO DUALBOND® LT2345

modifiziertes Epoxidharz | 1K | lichtfixierbar / warmhärtend

frei von Lösungsmitteln | Warmhärtung zwingend erforderlich, lichtfixierbar, niedrigtemperaturhärtend, ausgasungsarm, schnell fixierbar

Produktbesonderheiten

- konform zu RoHS Direktive 2015/863/EU
- ausgasungsarm nach ASTM E 595-93 (auch als NASA-Ausgasungs-Test bekannt)
- halogenfrei nach IEC 61249-2-21

Funktion

- Elektronikklebstoff

Typischer Einsatzbereich

- -40 - 180 °C

Aushärtung

Geeignete Lampenarten LED 365 nm, LED 400 nm

Typische Lichtfixierzeit

*Intensität 1.000 mW/cm²
LED 365 nm* 1 - 3 s

Typische Aushärtungszeit

*bei +80 °C
im Umluftofen* 50 min

*bei +100 °C
im Umluftofen* 20 min

Verarbeitung

Konditionierungszeit (typisch)

*bei Kühlagerung
in Gebinden bis 50 ml* 1 h

Verarbeitungszeit

bei Normklima +23 °C / 50 % r. F. 72 h

Haltbarkeit im ungeöffneten Originalgebinde

bei -25 °C bis -15 °C 6 Monat(e)

Technische Eigenschaften

Farbe ausgehärtet in 1 mm Schichtdicke orange

Transparenz ausgehärtet in 1 mm Schichtdicke opak

Kenwerte

Dichte 1,52 g/cm³
in Anlehnung an DIN 66137-2 | flüssig

Viskosität 65000 mPa·s
flüssig | Rheometer | Scherrate: 10 1/s | Spalt: 500 µm

Druckscherfestigkeit 60 MPa
*DELO-Norm 5 | **AI** | **AI** | Vorbehandlung: sandgestrahlt | 100 °C | 60 min*

Druckscherfestigkeit 52 MPa
*DELO-Norm 5 | **Ni** | **Ni** | Vorbehandlung: Laser | 100 °C | 60 min*

Druckscherfestigkeit 18 MPa
*DELO-Norm 5 | **PA6** | **PA6** | Vorbehandlung: Tempern | 100 °C | 60 min*

Die-Shear-Festigkeit 16 N
*DELO-Norm 30 | **Si** | Chip 1 mm x 1 mm | **Au** | Platine 25 mm x 15 mm | 100 °C | 60 min*

Die-Shear-Festigkeit 62 N
*DELO-Norm 30 | **Si** | Chip 1 mm x 1 mm | **FR4** | 20 mm x 20 mm x 5 mm | Vorbehandlung: Tempern | 100 °C | 60 min*

Zugfestigkeit 58 MPa
in Anlehnung an DIN EN ISO 527 | 100 °C | 60 min

Reißdehnung 1 %
in Anlehnung an DIN EN ISO 527 | 100 °C | 60 min

E-Modul 8500 MPa
DMTA | 400 nm | 1000 mW/cm² | 1 s | Plus | 100 °C | 60 min

Shore-Härte D 90
in Anlehnung an DIN EN ISO 868 | 400 nm | 1000 mW/cm² | 1 s | Plus | 100 °C | 60 min

Glasübergangstemperatur 135 °C
DMTA | 400 nm | 1000 mW/cm² | 1 s | Plus | 100 °C | 60 min

Längenausdehnungskoeffizient <i>DELO-Norm 26 TMA Auswertung T: -30 °C - 40 °C 400 nm 1000 mW/cm² 1 s Plus 100 °C 60 min</i>	30	ppm/K
Längenausdehnungskoeffizient <i>DELO-Norm 26 TMA Auswertung T: 130 °C - 190 °C 400 nm 1000 mW/cm² 1 s Plus 100 °C 60 min</i>	108	ppm/K
Schrumpf <i>DELO-Norm 13 400 nm 1000 mW/cm² 1 s Plus 100 °C 60 min</i>	3	Vol. %
Wasseraufnahme <i>in Anlehnung an DIN EN ISO 62 Schichtdicke: 4 mm 400 nm 1000 mW/cm² 1 s Plus 100 °C 60 min Art der Lagerung: Medien Medium: Destilliertes Wasser Dauer: 24 h</i>	0,1	Gew. %

Allgemeine Aushärtungs- und Bearbeitungshinweise

Die angegebene Aushärtungszeit in den technischen Daten wurde im Labor ermittelt. Sie kann je nach Klebstoffmenge und Bauteilgeometrie variieren und stellt somit einen Richtwert dar. Die Aufheizzeit der Bauteile muss zur eigentlichen Aushärtungszeit addiert werden. Sie ist abhängig von Bauteilgröße und Art der Wärmezufuhr. Die angegebene Aushärtungstemperatur muss direkt am Klebstoff erreicht werden. Eine Erhöhung bzw. Verringerung der Aushärtungstemperatur und / oder Belichtungsintensität und / oder Belichtungsdauer verkürzt bzw. verlängert die Aushärtungszeit und kann zu geänderten physikalischen Eigenschaften führen. In Abhängigkeit der eingesetzten Klebstoffmenge entsteht exotherme Reaktionswärme, die zu Überhitzung führen kann. In diesem Fall ist eine niedrigere Aushärtungstemperatur zu wählen. Alle Aushärtungs- bzw. Lichtfixierparameter sind abhängig von Werkstoffdicke und -absorption, Klebschichtdicke, Lampentyp und dem Abstand zwischen Lampe und Klebschicht. Die optionale Vorfixierung erfolgt mit Licht. Warmhärtung ist zwingend erforderlich. Wenn nicht anders angegeben, Werte gemessen nach 24 h bei ca. 23 °C / 50 % r.F.

Allgemeines

Die angegebenen Daten und Informationen beruhen auf Untersuchungen unter Laborbedingungen. Verlässliche Aussagen über das Verhalten des Produkts unter Praxisbedingungen und dessen Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck können hieraus nicht getroffen werden. Die Eignung des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck unter Berücksichtigung aller Rahmenbedingungen ist jeweils vom Kunden selbst unter Anwendung vom Kunden festgelegter, geeigneter Normen (beispielsweise DIN 2304-1) zu testen. Die Art und die physikalischen sowie chemischen Eigenschaften der mit dem Produkt zu verarbeitenden Materialien sowie die während Transport, Lagerung, Verarbeitung und Verwendung konkret auftretenden Einflüsse können Abweichungen des Verhaltens des Produkts im Vergleich zu seinem Verhalten unter Laborbedingungen verursachen. Die angegebenen Daten sind typische Mittelwerte oder einmalig ermittelte Kennwerte, die unter Laborbedingungen gemessen wurden. Die angegebenen Daten und Informationen stellen deshalb keine Garantie oder Zusicherung bestimmter Produkteigenschaften oder die Eignung des Produkts für einen konkreten Verwendungszweck dar.

Die hierin enthaltenen Angaben sind nicht dahingehend auszulegen, dass keine einschlägigen Patente registriert sind, noch ergibt sich daraus die Übertragung einer Lizenz. Keine der Informationen sollen als Anreiz oder Empfehlung dienen, etwaig bestehende Patente ohne Erlaubnis des Rechteinhabers zu nutzen. Der Verkauf unserer Produkte unterliegt ausschließlich den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von DELO. Mündliche Nebenabreden sind unzulässig.

Gebrauchsanweisung

Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung.
Die Gebrauchsanweisung finden Sie unter www.DELO.de.
Auf Wunsch senden wir Ihnen diese auch gerne zu.

Arbeits- und Gesundheitsschutz

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Spezifikation

Dieses Technische Datenblatt beinhaltet keine Garantie, Beschaffenheitszusicherung oder -zusage und dient nicht als Spezifikation. Die jeweils geltende Spezifikation mit definierten Grenzwerten erhalten Sie auf Anfrage von Ihrem zuständigen Ansprechpartner unseres Vertriebs. Jegliche Haftung in Bezug auf die in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Informationen oder mündlichen oder schriftlichen Empfehlungen zu dem jeweiligen Produkt ist ausgeschlossen, sofern nicht ausdrücklich anders und schriftlich vereinbart. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht für Schadensersatzansprüche aus Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sowie im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und bei gesetzlich vorgesehener Produkthaftung.

KONTAKT