

DELO DUALBOND[®] AD4930

modifiziertes Acrylat | 1K | UV- / VIS- / feuchtigkeitshärtend

frei von Lösungsmitteln | ungefüllt | dualhärtend

Produktbesonderheiten

- konform zu RoHS Direktive 2015/863/EU

Typischer Einsatzbereich

- -40 - 120 °C
- Glas-/Metall-Verklebungen
- Mischverklebung mit Kunststoffen

Aushärtung

Geeignete Lampenarten	LED 365 nm, LED 400 nm, UVA	
Typische Belichtungszeit		
<i>Intensität 55 - 60 mW/cm² UVA</i>	5	s
<i>Intensität 200 mW/cm² LED 400 nm</i>	3	s

Verarbeitung

Konditionierungszeit (typisch)		
<i>bei Kühlung in Gebinden bis 50 ml</i>	30	min
<i>bei Kühlung in Gebinden bis 1.000 ml</i>	4	h
Verarbeitungszeit		
<i>bei RT ca. +23 °C</i>	15	d
Haltbarkeit im ungeöffneten Originalgebinde		
<i>bei 0 °C bis +10 °C</i>	6	Monat(e)

Technische Eigenschaften

Farbe unausgehärtet	gelblich
Farbe ausgehärtet in 0,1 mm Schichtdicke	farblos

Farbe ausgehärtet in 1 mm Schichtdicke farblos

Kennwerte

Dichte 1,1 g/cm³
DELO-Norm 13 | flüssig

Viskosität 14000 mPa·s
flüssig | Rheometer | Scherrate: 2 1/s | Spalt: 200 µm

Druckscherfestigkeit 3 MPa
*DELO-Norm 5 | **Glas** | **PBT** | 60 mW/cm² | 60 s | Plus | bei ca. +23 °C | 72 h | rel. Luftfeuchtigkeit: 50 %*

Druckscherfestigkeit 9 MPa
*DELO-Norm 5 | **Glas** | **FR4** | 60 mW/cm² | 60 s | Plus | bei ca. +23 °C | 72 h | rel. Luftfeuchtigkeit: 50 %*

Druckscherfestigkeit 4 MPa
*DELO-Norm 5 | **Glas** | **AI** | 60 mW/cm² | 60 s | Plus | bei ca. +23 °C | 72 h | rel. Luftfeuchtigkeit: 50 %*

Druckscherfestigkeit 9 MPa
*DELO-Norm 5 | **Glas** | **Glas** | 60 mW/cm² | 60 s | Plus | bei ca. +23 °C | 72 h | rel. Luftfeuchtigkeit: 50 %*

Druckscherfestigkeit 7 MPa
*DELO-Norm 5 | **PMMA** | **PMMA** | 60 mW/cm² | 60 s | Plus | bei ca. +23 °C | 72 h | rel. Luftfeuchtigkeit: 50 %*

Druckscherfestigkeit 7 MPa
*DELO-Norm 5 | **Glas** | **PA6** | 60 mW/cm² | 60 s | Plus | bei ca. +23 °C | 72 h | rel. Luftfeuchtigkeit: 50 %*

Zugfestigkeit 5 MPa
in Anlehnung an DIN EN ISO 527 | 60 mW/cm² | 90 s | Plus | bei ca. +23 °C | 72 h | rel. Luftfeuchtigkeit: 50 %

Reißdehnung 45 %
in Anlehnung an DIN EN ISO 527 | 60 mW/cm² | 90 s | Plus | bei ca. +23 °C | 72 h | rel. Luftfeuchtigkeit: 50 %

E-Modul 30 MPa
in Anlehnung an DIN EN ISO 527 | 60 mW/cm² | 90 s | Plus | bei ca. +23 °C | 72 h | rel. Luftfeuchtigkeit: 50 %



Shore-Härte A 80
in Anlehnung an DIN EN ISO 868 | 60 mW/cm² | 90 s | Plus | bei ca. +23 °C | 72 h | rel. Luftfeuchtigkeit: 50 %

Längenausdehnungskoeffizient 210 ppm/K
 DELO-Norm 26 | TMA | Auswertung T: 30 °C - 140 °C | 60 mW/cm² | 90 s | Plus | bei ca. +23 °C | 72 h |
 rel. Luftfeuchtigkeit: 50 %

Schrumpf 3 Vol. %
 DELO-Norm 13 | 60 mW/cm² | 90 s | Plus | bei ca. +23 °C | 72 h | rel. Luftfeuchtigkeit: 50 %

Wasseraufnahme 0,6 %
 in Anlehnung an DIN EN ISO 62 | 60 mW/cm² | 90 s | Plus | bei ca. +23 °C | 72 h | rel. Luftfeuchtigkeit:
 50 % | Art der Lagerung: Medien | Medium: Destilliertes Wasser | Lagerungstemperatur: bei ca. +23
 °C

Tensile shear strength after temperature storage / based on DIN EN ISO 527



Allgemeine Aushärtungs- und Bearbeitungshinweise

Die angegebene Aushärtungszeit in den technischen Daten wurde im Labor ermittelt. Sie kann je nach Klebstoffmenge und Bauteilgeometrie variieren und stellt somit einen Richtwert dar. Eine Erhöhung bzw. Verringerung der Aushärtungstemperatur und / oder Belichtungsintensität und / oder Belichtungsdauer verkürzt bzw. verlängert die Aushärtungszeit und kann zu geänderten physikalischen Eigenschaften führen.

Alle Aushärtungs- bzw. Lichtfixierparameter sind abhängig von Werkstoffdicke und -absorption, Klebschichtdicke, Lampentyp und dem Abstand zwischen Lampe und Klebschicht.

Wenn nicht anders angegeben, Werte gemessen nach 24 h bei ca. 23 °C / 50 % r.F.

Allgemeines

Die angegebenen Daten und Informationen beruhen auf Untersuchungen unter Laborbedingungen. Verlässliche Aussagen über das Verhalten des Produkts unter Praxisbedingungen und dessen Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck können hieraus nicht getroffen werden. Die Eignung des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck unter Berücksichtigung aller Rahmenbedingungen ist jeweils vom Kunden selbst unter Anwendung vom Kunden festgelegter, geeigneter Normen (beispielsweise DIN 2304-1) zu testen. Die Art und die physikalischen sowie chemischen Eigenschaften der mit dem Produkt zu verarbeitenden Materialien sowie die während Transport, Lagerung, Verarbeitung und Verwendung konkret

auftretenden Einflüsse können Abweichungen des Verhaltens des Produkts im Vergleich zu seinem Verhalten unter Laborbedingungen verursachen. Die angegebenen Daten sind typische Mittelwerte oder einmalig ermittelte Kennwerte, die unter Laborbedingungen gemessen wurden. Die angegebenen Daten und Informationen stellen deshalb keine Garantie oder Zusicherung bestimmter Produkteigenschaften oder die Eignung des Produkts für einen konkreten Verwendungszweck dar. Die hierin enthaltenen Angaben sind nicht dahingehend auszulegen, dass keine einschlägigen Patente registriert sind, noch ergibt sich daraus die Übertragung einer Lizenz. Keine der Informationen sollen als Anreiz oder Empfehlung dienen, etwaig bestehende Patente ohne Erlaubnis des Rechteinhabers zu nutzen. Der Verkauf unserer Produkte unterliegt ausschließlich den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von DELO. Mündliche Nebenabreden sind unzulässig.

Gebrauchsanweisung

Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung.
Die Gebrauchsanweisung finden Sie unter www.DELO.de.
Auf Wunsch senden wir Ihnen diese auch gerne zu.

Arbeits- und Gesundheitsschutz

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Spezifikation

Dieses Technische Datenblatt beinhaltet keine Garantie, Beschaffenheitszusicherung oder -zusage und dient nicht als Spezifikation. Die jeweils geltende Spezifikation mit definierten Grenzwerten erhalten Sie auf Anfrage von Ihrem zuständigen Ansprechpartner unseres Vertriebs. Jegliche Haftung in Bezug auf die in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Informationen oder mündlichen oder schriftlichen Empfehlungen zu dem jeweiligen Produkt ist ausgeschlossen, sofern nicht ausdrücklich anders und schriftlich vereinbart. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht für Schadensersatzansprüche aus Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sowie im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und bei gesetzlich vorgesehener Produkthaftung.

KONTAKT

DELO DUALBOND AD4930 | Stand 24.09.2020 11:35 | Seite 4 von 4

DELO Industrie Klebstoffe
Unternehmenszentrale

► **Deutschland** · Windach/München www.DELO.de

KLEBSTOFFE

DOSIEREN

AUSHÄRTEN

BERATEN

DELO