

DELO DUALBOND[®] LT2208

modifiziertes Epoxidharz | 1K | lichtfixierbar / wärmhärtend

frei von Lösungsmitteln | gefüllt | lichtfixierbar

Produktbesonderheiten

- halogenfrei nach IEC 61249-2-21
- konform zu RoHS Direktive 2015/863/EU

Typischer Einsatzbereich

- -40 - 150 °C

Aushärtung

Geeignete Lampenarten LED 365 nm, LED 400 nm

Typische Lichtfixierzeit

*Intensität 200 mW/cm²
LED 400 nm* 1 - 5 s

Typische Aushärtungszeit

*bei +60 °C
im Umluftofen* 45 min

*bei +80 °C
im Umluftofen* 30 min

Verarbeitung

Typischer Klebstoffauftrag Jetten, Nadeldosierung

Konditionierungszeit (typisch)

*bei Kühlung
in Gebinden bis 10 ml* 0,5 h

Verarbeitungszeit

bei Normklima +23 °C / 50 % r. F. 72 h

Haltbarkeit im ungeöffneten Originalgebände

bei -25 °C bis -15 °C 6 Monat(e)

Technische Eigenschaften

Farbe unausgehärtet	gelblich
Füllstoffpartikelart	Mineralien
Füllstoffpartikelgröße	d98 = 15 µm
Füllstoffanteil	13 Gew. %

Kennwerte

Dichte <i>DELO-Norm 13 flüssig</i>	1,3	g/cm ³
Viskosität <i>flüssig Rheometer Scherrate: 10 1/s Spalt: 200 µm</i>	1500	mPa·s
Druckscherfestigkeit <i>DELO-Norm 5 ABS ABS 60 °C 90 min</i>	30	MPa
Druckscherfestigkeit <i>DELO-Norm 5 PC PC 60 °C 90 min</i>	21	MPa
Druckscherfestigkeit <i>DELO-Norm 5 PMMA PMMA 60 °C 90 min</i>	13	MPa
Druckscherfestigkeit <i>DELO-Norm 5 FR4 FR4 60 °C 90 min</i>	25	MPa
Druckscherfestigkeit <i>DELO-Norm 5 LCP GF30 LCP GF30 60 °C 90 min</i>	16	MPa
Zugfestigkeit <i>in Anlehnung an DIN EN ISO 527 60 °C 90 min</i>	22	MPa
Reißdehnung <i>in Anlehnung an DIN EN ISO 527 60 °C 90 min</i>	70	%
E-Modul <i>in Anlehnung an DIN EN ISO 527 60 °C 90 min</i>	180	MPa
Shore-Härte D <i>in Anlehnung an DIN EN ISO 868 60 °C 90 min</i>	69	

Glasübergangstemperatur <i>DMTA 60 °C 90 min</i>	32	°C
Längenausdehnungskoeffizient <i>DELO-Norm 26 TMA Auswertung T: 50 °C - 150 °C 60 °C 90 min</i>	185	ppm/K
Längenausdehnungskoeffizient <i>DELO-Norm 26 TMA Auswertung T: -50 °C - 10 °C 60 °C 90 min</i>	57	ppm/K
Schrumpf <i>DELO-Norm 13 60 °C 90 min</i>	5	Vol. %
Wasseraufnahme <i>in Anlehnung an DIN EN ISO 62 60 °C 90 min Art der Lagerung: Medien Medium: Destilliertes Wasser Lagerungstemperatur: bei ca. +23 °C</i>	0,2	Gew. %
Relative Permittivität <i>in Anlehnung an DIN 53483-2 60 °C 90 min 100 kHz</i>	4,39	

Allgemeine Aushärtungs- und Bearbeitungshinweise

Die angegebene Aushärtungszeit in den technischen Daten wurde im Labor ermittelt. Sie kann je nach Klebstoffmenge und Bauteilgeometrie variieren und stellt somit einen Richtwert dar. Die Aufheizzeit der Bauteile muss zur eigentlichen Aushärtungszeit addiert werden. Sie ist abhängig von Bauteilgröße und Art der Wärmezufuhr. Die angegebene Aushärtungstemperatur muss direkt am Klebstoff erreicht werden. Eine Erhöhung bzw. Verringerung der Aushärtungstemperatur und / oder Belichtungsintensität und / oder Belichtungsdauer verkürzt bzw. verlängert die Aushärtungszeit und kann zu geänderten physikalischen Eigenschaften führen. In Abhängigkeit der eingesetzten Klebstoffmenge entsteht exotherme Reaktionswärme, die zu Überhitzung führen kann. In diesem Fall ist eine niedrigere Aushärtungstemperatur zu wählen. Alle Aushärtungs- bzw. Lichtfixierparameter sind abhängig von Werkstoffdicke und -absorption, Klebschichtdicke, Lampentyp und dem Abstand zwischen Lampe und Klebschicht. Die Vorfixierung erfolgt mit Licht. Warmhärtung ist zwingend erforderlich. Wenn nicht anders angegeben, Werte gemessen nach 24 h bei ca. 23 °C / 50 % r.F.

Allgemeines

Die angegebenen Daten und Informationen beruhen auf Untersuchungen unter Laborbedingungen. Verlässliche Aussagen über das Verhalten des Produkts unter Praxisbedingungen und dessen Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck können hieraus nicht getroffen werden. Die Eignung des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck unter Berücksichtigung aller Rahmenbedingungen ist jeweils vom Kunden selbst unter Anwendung vom Kunden festgelegter, geeigneter Normen (beispielsweise DIN 2304-1) zu testen. Die Art und die physikalischen sowie chemischen Eigenschaften der mit dem Produkt zu verarbeitenden Materialien sowie die während Transport, Lagerung, Verarbeitung und Verwendung konkret auftretenden Einflüsse können Abweichungen des Verhaltens des Produkts im Vergleich zu seinem Verhalten unter Laborbedingungen verursachen. Die angegebenen Daten sind typische Mittelwerte oder einmalig

ermittelte Kennwerte, die unter Laborbedingungen gemessen wurden. Die angegebenen Daten und Informationen stellen deshalb keine Garantie oder Zusicherung bestimmter Produkteigenschaften oder die Eignung des Produkts für einen konkreten Verwendungszweck dar.

Die hierin enthaltenen Angaben sind nicht dahingehend auszulegen, dass keine einschlägigen Patente registriert sind, noch ergibt sich daraus die Übertragung einer Lizenz. Keine der Informationen sollen als Anreiz oder Empfehlung dienen, etwaig bestehende Patente ohne Erlaubnis des Rechteinhabers zu nutzen. Der Verkauf unserer Produkte unterliegt ausschließlich den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von DELO. Mündliche Nebenabreden sind unzulässig.

Gebrauchsanweisung

Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

Die Gebrauchsanweisung finden Sie unter www.DELO.de.

Auf Wunsch senden wir Ihnen diese auch gerne zu.

Arbeits- und Gesundheitsschutz

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Spezifikation

Dieses Technische Datenblatt beinhaltet keine Garantie, Beschaffenheitszusicherung oder -zusage und dient nicht als Spezifikation. Die jeweils geltende Spezifikation mit definierten Grenzwerten erhalten Sie auf Anfrage von Ihrem zuständigen Ansprechpartner unseres Vertriebs. Jegliche Haftung in Bezug auf die in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Informationen oder mündlichen oder schriftlichen Empfehlungen zu dem jeweiligen Produkt ist ausgeschlossen, sofern nicht ausdrücklich anders und schriftlich vereinbart. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht für Schadensersatzansprüche aus Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sowie im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und bei gesetzlich vorgesehener Produkthaftung.

KONTAKT

DELO DUALBOND LT2208 | Stand 28.08.2020 11:49 | Seite 4 von 4

DELO Industrie Klebstoffe
Unternehmenszentrale

► **Deutschland** · Windach/München ... www.DELO.de

KLEBSTOFFE

DOSIEREN

AUSHÄRTEN

BERATEN

DELO