

# DELO<sup>®</sup> PHOTOBOND<sup>®</sup> AD414

**modifiziertes Acrylat | 1K | UV- / VIS-härtend**

frei von Lösungsmitteln

## Produktbesonderheiten

- konform zu RoHS Direktive 2015/863/EU

## Typischer Einsatzbereich

- -40 - 120 °C
- Pinabdichtung
- Pinverguss

## Aushärtung

Geeignete Lampenarten LED 365 nm, LED 400 nm, UVA

Typische Belichtungszeit

*Intensität 55 - 60 mW/cm<sup>2</sup>  
UVA*

17 s

*Intensität 200 mW/cm<sup>2</sup>  
LED 400 nm*

11 s

## Verarbeitung

Konditionierungszeit (typisch)

*bei Kühlung  
in Gebinden bis 50 ml*

30 min

*bei Kühlung  
in Gebinden bis 1.000 ml*

4 h

Haltbarkeit im ungeöffneten Originalgebinde

*bei 0 °C bis +25 °C*

6 Monat(e)

## Technische Eigenschaften

Farbe unausgehärtet blau

Farbe ausgehärtet in 0,1 mm Schichtdicke blau

Farbe ausgehärtet in 1 mm Schichtdicke blau

Fluoreszenz fluoreszierend

**Kennwerte**

Dichte <i>flüssig</i>	1	g/cm <sup>3</sup>
Viskosität <i>in Anlehnung an DIN EN 12092   flüssig   Viskosimeter</i>	1300	mPa·s
Druckscherfestigkeit <i>DELO-Norm 5   <b>Glas</b>   <b>Glas</b>   60 mW/cm<sup>2</sup>   60 s</i>	7	MPa
Druckscherfestigkeit <i>DELO-Norm 5   <b>Glas</b>   <b>PA6</b>   60 mW/cm<sup>2</sup>   60 s</i>	5	MPa
Druckscherfestigkeit <i>DELO-Norm 5   <b>PC</b>   <b>PC</b>   60 mW/cm<sup>2</sup>   60 s</i>	6	MPa
Druckscherfestigkeit <i>DELO-Norm 5   <b>Glas</b>   <b>FR4</b>   60 mW/cm<sup>2</sup>   60 s</i>	6	MPa
Druckscherfestigkeit <i>DELO-Norm 5   <b>Glas</b>   <b>AI</b>   60 mW/cm<sup>2</sup>   60 s</i>	8	MPa
Zugfestigkeit <i>in Anlehnung an DIN EN ISO 527   60 mW/cm<sup>2</sup>   90 s</i>	8	MPa
Reißdehnung <i>in Anlehnung an DIN EN ISO 527   60 mW/cm<sup>2</sup>   90 s</i>	540	%
Shore-Härte A <i>in Anlehnung an DIN EN ISO 868   60 mW/cm<sup>2</sup>   90 s</i>	44	
Glasübergangstemperatur <i>DELO-Norm 24   Rheometer</i>	28	°C
Längenausdehnungskoeffizient <i>TMA   Auswertung T: 30 °C - 150 °C   60 mW/cm<sup>2</sup>   90 s</i>	260	ppm/K
Wasseraufnahme <i>in Anlehnung an DIN EN ISO 62   Art der Lagerung: Medien   Medium: Destilliertes Wasser   Temp.: bei ca. +23 °C</i>	0,7	Gew. %
Zersetzungstemperatur <i>DELO-Norm 36</i>	220	°C

Spezifischer Durchgangswiderstand >1xE13 Ohm·cm  
*in Anlehnung an VDE 0303-3*

Oberflächenwiderstand >1xE12 Ohm  
*in Anlehnung an VDE 0303-3*

Durchschlagfestigkeit 14 kV/mm  
*in Anlehnung an DIN EN60243-1*

Relative Permittivität 3,5  
*in Anlehnung an RF-IV | 10 MHz*


Relative Permittivität 3  
*in Anlehnung an RF-IV | 1000 MHz*

Relative Permittivität 3,3  
*in Anlehnung an RF-IV | 100 MHz*


Relative Permittivität 4  
*in Anlehnung an RF-IV | 1 MHz*

Kriechstromfestigkeit CTI M 600 M  
*in Anlehnung an DIN IEC 60112*


Elongation at tear after temperature storage / based on DIN EN ISO 527



Tensile strength after temperature storage / based on DIN EN ISO 527



Compression shear strength measured at stated temperatures



Substrates: Glas / Glas

## Allgemeine Aushärtungs- und Bearbeitungshinweise

Die angegebene Aushärtungszeit in den technischen Daten wurde im Labor ermittelt. Sie kann je nach Klebstoffmenge und Bauteilgeometrie variieren und stellt somit einen Richtwert dar.

Eine Erhöhung bzw. Verringerung der Aushärtungstemperatur und / oder Belichtungsintensität und / oder Belichtungsdauer verkürzt bzw. verlängert die Aushärtungszeit und kann zu geänderten physikalischen Eigenschaften führen.

Alle Aushärtungs- bzw. Lichtfixierparameter sind abhängig von Werkstoffdicke und -absorption, Klebschichtdicke, Lampentyp und dem Abstand zwischen Lampe und Klebschicht.

Wenn nicht anders angegeben, Werte gemessen nach 24 h bei ca. 23 °C / 50 % r.F.

## Allgemeines

Die angegebenen Daten und Informationen beruhen auf Untersuchungen unter Laborbedingungen. Verlässliche Aussagen über das Verhalten des Produkts unter Praxisbedingungen und dessen Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck können hieraus nicht getroffen werden. Die Eignung des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck unter Berücksichtigung aller Rahmenbedingungen ist jeweils vom Kunden selbst unter Anwendung vom Kunden festgelegter, geeigneter Normen (beispielsweise DIN 2304-1) zu testen. Die Art und die physikalischen sowie chemischen Eigenschaften der mit dem Produkt zu verarbeitenden Materialien sowie die während Transport, Lagerung, Verarbeitung und Verwendung konkret auftretenden Einflüsse können Abweichungen des Verhaltens des Produkts im Vergleich zu seinem Verhalten unter Laborbedingungen verursachen. Die angegebenen Daten sind typische Mittelwerte oder einmalig ermittelte Kennwerte, die unter Laborbedingungen gemessen wurden. Die angegebenen Daten und Informationen stellen deshalb keine Garantie oder Zusicherung bestimmter Produkteigenschaften oder die Eignung des Produkts für einen konkreten Verwendungszweck dar.

Die hierin enthaltenen Angaben sind nicht dahingehend auszulegen, dass keine einschlägigen Patente registriert sind, noch ergibt sich daraus die Übertragung einer Lizenz. Keine der Informationen sollen als Anreiz oder Empfehlung dienen, etwaig bestehende Patente ohne Erlaubnis des Rechteinhabers zu nutzen.

Der Verkauf unserer Produkte unterliegt ausschließlich den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von DELO.

Mündliche Nebenabreden sind unzulässig.

**Gebrauchsanweisung**

Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung.  
Die Gebrauchsanweisung finden Sie unter [www.DELO.de](http://www.DELO.de).  
Auf Wunsch senden wir Ihnen diese auch gerne zu.

**Arbeits- und Gesundheitsschutz**

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

**Spezifikation**

Dieses Technische Datenblatt beinhaltet keine Garantie, Beschaffenheitszusicherung oder -zusage und dient nicht als Spezifikation. Die jeweils geltende Spezifikation mit definierten Grenzwerten erhalten Sie auf Anfrage von Ihrem zuständigen Ansprechpartner unseres Vertriebs. Jegliche Haftung in Bezug auf die in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Informationen oder mündlichen oder schriftlichen Empfehlungen zu dem jeweiligen Produkt ist ausgeschlossen, sofern nicht ausdrücklich anders und schriftlich vereinbart. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht für Schadensersatzansprüche aus Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sowie im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und bei gesetzlich vorgesehener Produkthaftung.

**KONTAKT**

DELO PHOTOBOND AD414 | Stand 15.07.2020 09:11 | Seite 5 von 5

**DELO** Industrie Klebstoffe  
Unternehmenszentrale

▶ **Deutschland** · Windach/München ..... [www.DELO.de](http://www.DELO.de)

**KLEBSTOFFE****DOSIEREN****AUSHÄRTEN****BERATEN****DELO**