

# DELO<sup>®</sup>-GUM 3699

**essigsäurevernetzender Silikonkautschuk | 1K | raumtemperaturhärtend**

frei von Lösungsmitteln | pastös | standfest, spannungsausgleichend, sehr gute Temperaturbeständigkeit

### Produktbesonderheiten

- konform zu RoHS Direktive 2015/863/EU
- RTV-1 Silikon

### Typischer Einsatzbereich

- -50 - 300 °C

### Aushärtung

Hautbildungszeit

*bei Normklima +23 °C / 50 % r. F.* 5 min

Durchhärtung pro 24 h

*bei +23 °C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit* 2 mm

### Verarbeitung

Verarbeitungstemperatur 5 - 35 °C

Haltbarkeit im ungeöffneten Originalgebinde

*bis <= 310 ml  
bei +15 °C bis +30 °C* 12 Monat(e)

### Technische Eigenschaften

Farbe ausgehärtet in 1 mm Schichtdicke rot

Abspaltprodukt Essigsäure

### Kennwerte

Dichte 1,2 g/cm<sup>3</sup>  
*Flüssig*

Zugfestigkeit 3 MPa  
*in Anlehnung an DIN EN ISO 527 | Flüssig*

Reißdehnung <i>in Anlehnung an DIN EN ISO 527   Flüssig</i>	300	%
Shore-Härte A <i>in Anlehnung an DIN EN ISO 868   Flüssig   Art der Lagerung: Temp.   Temp.: bei ca. +23 °C   Dauer: 7 d</i>	35	
Schrumpf <i>DELO-Norm 13   Flüssig   Art der Lagerung: Temp.   Temp.: bei ca. +23 °C   Dauer: 7 d</i>	3	Vol. %
Wasseraufnahme <i>in Anlehnung an DIN EN ISO 62   bei ca. +23 °C   168 h   Art der Lagerung: Medien   Medium: Destilliertes Wasser   Dauer: 24 h</i>	0,2	Gew. %

### Allgemeine Aushärtungs- und Bearbeitungshinweise

Die angegebene Aushärtungszeit in den technischen Daten wurde im Labor ermittelt. Sie kann je nach Klebstoffmenge und Bauteilgeometrie variieren und stellt somit einen Richtwert dar.

Wenn nicht anders angegeben, Werte gemessen nach 168 h bei ca. 23 °C / 50 % r.F. und Werte von warmgehärteten Proben gemessen nach 24 h bei ca. 23 °C / 50 % r.F.

Zur Aushärtung wird eine minimale Luftfeuchtigkeit von 50 % r. F. benötigt.

### Allgemeines

Die angegebenen Daten und Informationen beruhen auf Untersuchungen unter Laborbedingungen. Verlässliche Aussagen über das Verhalten des Produkts unter Praxisbedingungen und dessen Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck können hieraus nicht getroffen werden. Die Eignung des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck unter Berücksichtigung aller Rahmenbedingungen ist jeweils vom Kunden selbst unter Anwendung vom Kunden festgelegter, geeigneter Normen (beispielsweise DIN 2304-1) zu testen. Die Art und die physikalischen sowie chemischen Eigenschaften der mit dem Produkt zu verarbeitenden Materialien sowie die während Transport, Lagerung, Verarbeitung und Verwendung konkret auftretenden Einflüsse können Abweichungen des Verhaltens des Produkts im Vergleich zu seinem Verhalten unter Laborbedingungen verursachen. Die angegebenen Daten sind typische Mittelwerte oder einmalig ermittelte Kennwerte, die unter Laborbedingungen gemessen wurden. Die angegebenen Daten und Informationen stellen deshalb keine Garantie oder Zusicherung bestimmter Produkteigenschaften oder die Eignung des Produkts für einen konkreten Verwendungszweck dar.

Die hierin enthaltenen Angaben sind nicht dahingehend auszulegen, dass keine einschlägigen Patente registriert sind, noch ergibt sich daraus die Übertragung einer Lizenz. Keine der Informationen sollen als Anreiz oder Empfehlung dienen, etwaig bestehende Patente ohne Erlaubnis des Rechteinhabers zu nutzen.

Der Verkauf unserer Produkte unterliegt ausschließlich den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von DELO.

Mündliche Nebenabreden sind unzulässig.

### Gebrauchsanweisung

Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

Die Gebrauchsanweisung finden Sie unter [www.DELO.de](http://www.DELO.de).

Auf Wunsch senden wir Ihnen diese auch gerne zu.

**Arbeits- und Gesundheitsschutz**

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

**Spezifikation**

Dieses Technische Datenblatt beinhaltet keine Garantie, Beschaffenheitszusicherung oder -zusage und dient nicht als Spezifikation. Die jeweils geltende Spezifikation mit definierten Grenzwerten erhalten Sie auf Anfrage von Ihrem zuständigen Ansprechpartner unseres Vertriebs. Jegliche Haftung in Bezug auf die in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Informationen oder mündlichen oder schriftlichen Empfehlungen zu dem jeweiligen Produkt ist ausgeschlossen, sofern nicht ausdrücklich anders und schriftlich vereinbart. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht für Schadensersatzansprüche aus Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sowie im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und bei gesetzlich vorgesehener Produkthaftung.

**KONTAKT**

DELO-GUM 3699 | Stand 30.06.2020 15:59 | Seite 3 von 3

**DELO** Industrie Klebstoffe  
Unternehmenszentrale

► **Deutschland** · Windach/München ..... [www.DELO.de](http://www.DELO.de)

KLEBSTOFFE

DOSIEREN

AUSHÄRTEN

BERATEN