

DELO®-GUM SJ3099

1-K aminvernetzender Silikonkautschuk sehr hohe Witterungsbeständigkeit standfest

Basis

- aminvernetzender Silikonkautschuk (RTV-1-Silikonkautschuk)
- einkomponentig

Verwendung

- besonders geeignet für spannungsausgleichendes Abdichten und Verkleben gleicher und unterschiedlicher Werkstoffe
- bevorzugt in der Elektroindustrie sowie im Maschinenbau
- herausragende Eigenschaften sind: aminvernetzend (basisch), sehr gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit, pastös, standfest, fungizid ausgerüstet, für Elektronikanwendungen und zum Fugendichten, hohe Temperaturbeständigkeit
- das ausgehärtete Produkt wird üblicherweise im Temperaturbereich von -60 °C bis +180 °C eingesetzt; anwendungsbezogen können andere Grenzen sinnvoll sein
- konform zu RoHS Direktive 2015/863/EU

Verarbeitung

- gebrauchsfertig und kann direkt aus der Flasche oder Kartusche verarbeitet werden
- für eine rationelle Produktauftragung empfehlen sich DELO-Dosiergeräte
- zu verklebende Oberflächen sollen trocken, staub- und fettfrei sowie frei von anderen Verunreinigungen sein
- zur Klebflächenreinigung DELOTHEN-Reiniger verwenden

Aushärtung

- härtet bei Raumtemperatur unter Einwirkung von Luftfeuchtigkeit zu einem dauerelastischem Material aus
- während der Aushärtung wird eine geringe Menge einer Aminverbindung abgespalten (Polykondensation)
- die Aushärtung beginnt zunächst an der Oberfläche des Silikons (Kontakt zur Luftfeuchtigkeit), wobei bereits nach wenigen Minuten eine trockene Haut gebildet wird
- die Durchhärtung in die Tiefe des Silikonkautschuks erfolgt mit ca. 2 mm / 24 h

Technische Daten

Farbe	grau, opak
Abspaltprodukt	Amin
Dichte [g/cm ³] bei Raumtemperatur (ca. 23 °C)	1,4
Viskosität Brookfield bei 23 °C	pastös

DELO Industrie Klebstoffe
DELO-Allee 1
86949 Windach · Deutschland
Telefon +49 8193 9900-0
Telefax +49 8193 9900-144
info@DELO.de · www.DELO.de

Verarbeitungstemperatur [°C]	5 bis 35
Hautbildungszeit [min] bei 23 °C / 50 % relative Feuchtigkeit	7
Durchhärtung [mm/24 h] bei 23 °C / 50 % relative Feuchtigkeit	2
Zugfestigkeit [MPa] In Anlehnung an DIN EN ISO 527 Schichtdicke: 2 mm Aushärtung: 24 h bei Raumtemperatur (ca. 23 °C)	1,2
Reißdehnung [%] In Anlehnung an DIN EN ISO 527 Schichtdicke: 2 mm Aushärtung: 24 h bei Raumtemperatur (ca. 23 °C)	300
Lagerstabilität bei Raumtemperatur (ca. 23 °C) im ungeöffneten Originalgebinde bis 310 ml	3 Monate

Hinweise und Ratschläge

Allgemeines

Die angegebenen Daten und Informationen beruhen auf Untersuchungen unter Laborbedingungen. Verlässliche Aussagen über das Verhalten des Produkts unter Praxisbedingungen und dessen Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck können hieraus nicht getroffen werden. Die Eignung des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck unter Berücksichtigung aller Rahmenbedingungen ist jeweils vom Kunden selbst unter Anwendung von Kunden festgelegter, geeigneter Normen (beispielsweise DIN 2304-1) zu testen. Die Art und die physikalischen sowie chemischen Eigenschaften der mit dem Produkt zu verarbeitenden Materialien sowie die während Transport, Lagerung, Verarbeitung und Verwendung konkret auftretenden Einflüsse können Abweichungen des Verhaltens des Produkts im Vergleich zu seinem Verhalten unter Laborbedingungen verursachen. Die angegebenen Daten sind typische Mittelwerte oder einmalig ermittelte Kennwerte, die unter Laborbedingungen gemessen wurden. Die angegebenen Daten und Informationen stellen deshalb keine Garantie oder Zusicherung bestimmter Produkteigenschaften oder die Eignung des Produkts für einen konkreten Verwendungszweck dar.

Die hierin enthaltenen Angaben sind nicht dahingehend auszulegen, dass keine einschlägigen Patente registriert sind, noch ergibt sich daraus die Übertragung einer Lizenz. Keine der Informationen sollen als Anreiz oder Empfehlung dienen, etwaig bestehende Patente ohne Erlaubnis des Rechteinhabers zu nutzen.

Der Verkauf unserer Produkte unterliegt ausschließlich den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von DELO. Mündliche Nebenabreden sind unzulässig.

Gebrauchsanweisung

Die Gebrauchsanweisung zu DELO-GUM finden Sie im Internet unter www.DELO.de. Auf Wunsch senden wir Ihnen die Gebrauchsanweisung auch gerne zu.

Arbeits- und Gesundheitsschutz

siehe Sicherheitsdatenblatt

Spezifikation

Die kursiv gedruckten Eigenschaften sind Gegenstand der Spezifikation. Für diese und ggf. weitere sind Bereiche mit klaren Grenzwerten definiert. Im Rahmen der QS-Prüfung werden diese Eigenschaften an jeder Charge überprüft und die Einhaltung der Grenzen sicher gestellt. Die dabei verwendeten Messmethoden können von den im Datenblatt genannten abweichen. Für Details siehe QS-Prüfprotokoll.