


Kurze Taktzeiten durch sekundenschnelle Lichtfixierung

2K-Epoxidharze eignen sich für strukturelle Klebungen und als schützender Verguss. Für viele industrielle Anwendungen galt die lange Dauer bis zum Erreichen der Anfangsfestigkeit als großer Nachteil – bis jetzt: Die neuen lichtfixierbaren DELO-DUOPOX DB (DB = Dual Bonding) Produkte sind so schnell wie kein 2K-Epoxidharzklebstoff zuvor. Bereits nach wenigen Sekunden Belichten sind die Bauteile so stark gegen Verrutschen geschützt, dass sich die gesamte Baugruppe sofort weiterverarbeiten lässt. Die sichere Endaushärtung – auch in Schattenzonen – erfolgt anschließend wie bei gängigen 2K-Produkten bei Raumtemperatur (RT) oder beschleunigt mit Wärme.



Ihre Vorteile



Sekundenschnelle Lichtfixierung

Schnelle Weiterverarbeitung, kurze Takt- und Durchlaufzeiten



Zuverlässige Endaushärtung bei RT

Investitions- und Energiekosten für Warmhärtung entfallen, geringerer Platzbedarf in der Fertigung



Lagerung/Transport bei RT

Einfache, kostengünstige Logistik



Hohe Festigkeit

Zuverlässiger Schutz der Bauteile, verbesserte Funktionalität



Ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit

Gleichbleibende Klebstoffeigenschaften über die gesamte Lebensdauer der Bauteile



Ausgezeichnete Medienbeständigkeit

Sichere Funktion über die gesamte Lebensdauer der Bauteile



Niedrige Ausgasung, geringer Schrumpf


Einsatz in optoelektronischen Anwendungen, wie z.B. Kameras, möglich



Niedriger Halogengehalt

Geeignet für Consumer-Elektronik-Produkte

Einsatzgebiete





Kleben von strukturellen Verbindungselementen (ONSERT®)



Magnetverklebung bei E-Motoren





VIDEO ZU ANWENDUNGEN UND FUNKTIONSPRINZIP:

www.youtube.com/ watch?v=RgY96MC5_KQ

Technische Merkmale

	DELO-DUOPOX DB8989	DELO-DUOPOX VE 27412
Anwendung	Kleben	Kleben
Farbe	weißlich opak	beige opak
Viskosität [mPa⋅s]	170.000 Komp. A 160.000 Komp. B	13.000 Komp. A 43.000 Komp. B
Lichtfixierzeit bis zur Anfangsfestigkeit [s] LED 400 nm, Intensität 1.000 mW/cm² DELOLUXcontrol	1 – 20*	1 – 10*
Aushärtung bis zur Endfestigkeit [d] bei Raumtemperatur (ca. +23 °C), unbelichtet	7	7
Zugscherfestigkeit AI/AI [MPa]	28	25
Haltbarkeit bei Raumtemperatur (ca. +23 °C)	6 Monate	3 Monate

^{*} abhängig von Bauteilgeometrie und Klebstoffvolumen

DB = **D**ual **B**onding

KONTAKT

DELO Industrie Klebstoffe
Unternehmenszentrale

▶ **Deutschland** • Windach/München ...

... www.DELO.de

KLEBSTOFFE

DOSIEREN

AUSHÄRTEN

BERATEN

DELO

Die angegebenen Daten und Informationen beruhen auf Untersuchungen unter Laborbedingungen. Verlässliche Aussagen über das Verhalten des Produkts unter Praxisbedingungen und dessen Eignung die Pahnmerbedingungen ist jeweils vom Kunden selbst unter Anwendungszweck können hieraus nicht getroffen werden. Die Eignung des Produkts für den vorgesehenen Verwendungszweck ichtigung aller Rahmerbedingungen ist jeweils vom Kunden selbst unter Anwendung vom Kunden festgelegter, geeigneter Normen (bespielsweise DiN 2304-1) zu testen. Die Art und die physikalischen sowie chemischen Eigenschaften der mit dem Produkt zu verarbeitenden Materialien sowie die Währen Transport, Lagerung, Verarbeitung und Verwendung konkret auftretenden Einflüsse können Abweichungen des Verhaltens des Produkts im Vergleich zu seinem Verhalten unter Laborbedingungen verursachen. Die angegebener Daten sind typische Mittelwerte oder einmalig ermittelte Kennwerte, die unter Laborbedingungen gemessen wurden. Die angegebenen Daten und Informationen stellen deshalb keine Garantie oder Zusicherung bestimmte Produktelgenschaften oder die Eignung des Produkts für einen konkreten Verwendungszweck dar. Die hierin enthaltenen Angaben sind nicht dahingehend auszulegen, dass keine einschlägigen Patente registriert sind, noch ergib sich daraus die Übertragung einer Lizenz. Keine der Informationen sollen als Anveiz oder Empfehlung dienen, etwaig bestehende Patente ohne Erlaubnis des Rechteinhabers zu nutzen. Der Verkauf unserer Produkte unterlieg ausschließliche den Allemeinen Geschäftsberüngungen von DET (O Mündliche Nehenaberden sind unzulässin