

DELO[®]-GUM CR3010

oximvernetzender Silikonkautschuk | 1K | raumtemperaturhärtend

frei von Lösungsmitteln | keine Korrosionswirkung, neutralvernetzend, spannungsausgleichend, fließfähig, sehr gute Temperaturbeständigkeit

Produktbesonderheiten

- konform zu RoHS Direktive 2015/863/EU
- konform mit den Grenzwerten für den VOC-Gehalt in Klebstoffen gemäß GB33372-2020
- RTV-1 Silikon

Funktion

- Vergussmasse
- Elektronikvergussmasse
- Dichtungsmasse

Typischer Einsatzbereich

- -50 - 180 °C

Aushärtung

Hautbildungszeit

bei Normklima +23 °C / 50 % r. F.

11 min

Durchhärtung pro 24 h

bei +23 °C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit

4 mm

Verarbeitung

Verarbeitungstemperatur

5 - 35 °C

Haltbarkeit im ungeöffneten Originalgebinde

*bis <= 310 ml
bei +15 °C bis +30 °C*

6 Monat(e)

Technische Eigenschaften

Transparenz

transluzent

Farbe ausgehärtet in 1 mm Schichtdicke

weißlich

Abspaltprodukt

Oxim

Kennwerte

Dichte <i>flüssig</i>	1,00	g/cm ³
Viskosität <i>flüssig Viskosimeter</i>	17000	mPa·s
Zugfestigkeit <i>in Anlehnung an DIN EN ISO 527</i>	0,2	MPa
Reißdehnung <i>in Anlehnung an DIN EN ISO 527</i>	110	%
Shore-Härte 00 <i>in Anlehnung an DIN EN ISO 868</i>	54	
Shore-Härte A <i>in Anlehnung an DIN EN ISO 868</i>	18	
Schrumpf <i>DELO-Norm 13</i>	3	Vol. %
Wasseraufnahme <i>in Anlehnung an DIN EN ISO 62</i>	0,06	Gew. %
Oberflächenwiderstand	>1E14	Ohm

Allgemeine Aushärtungs- und Bearbeitungshinweise

Die angegebene Aushärtungszeit in den technischen Daten wurde im Labor ermittelt. Sie kann je nach Klebstoffmenge und Bauteilgeometrie variieren und stellt somit einen Richtwert dar. Wenn nicht anders angegeben, Werte gemessen nach 168 h bei ca. 23 °C / 50 % r.F und Werte von warmgehärteten Proben gemessen nach 24 h bei ca. 23 °C / 50 % r.F.

Allgemeines

Die angegebenen Daten und Informationen beruhen auf Untersuchungen unter Laborbedingungen. Verlässliche Aussagen über das Verhalten des Produkts unter Praxisbedingungen und dessen Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck können hieraus nicht getroffen werden. Die Eignung des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck unter Berücksichtigung aller Rahmenbedingungen ist jeweils vom Kunden selbst unter Anwendung vom Kunden festgelegter, geeigneter Normen (beispielsweise DIN 2304-1) zu testen. Die Art und die physikalischen sowie chemischen Eigenschaften der mit dem Produkt zu verarbeitenden Materialien sowie die während Transport, Lagerung, Verarbeitung und Verwendung konkret auftretenden Einflüsse können Abweichungen des Verhaltens des Produkts im Vergleich zu seinem Verhalten unter Laborbedingungen verursachen. Die angegebenen Daten sind typische Mittelwerte oder einmalig ermittelte Kennwerte, die unter Laborbedingungen gemessen wurden. Die angegebenen Daten und Informationen stellen deshalb keine Garantie oder Zusicherung bestimmter Produkteigenschaften oder die Eignung des Produkts für einen konkreten Verwendungszweck dar.

Die hierin enthaltenen Angaben sind nicht dahingehend auszulegen, dass keine einschlägigen Patente registriert sind, noch ergibt sich daraus die Übertragung einer Lizenz. Keine der Informationen sollen als Anreiz oder Empfehlung dienen, etwaig bestehende Patente ohne Erlaubnis des Rechteinhabers zu nutzen. Der Verkauf unserer Produkte unterliegt ausschließlich den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von DELO. Mündliche Nebenabreden sind unzulässig.

Gebrauchsanweisung

Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

Die Gebrauchsanweisung finden Sie unter www.DELO.de.

Auf Wunsch senden wir Ihnen diese auch gerne zu.

Arbeits- und Gesundheitsschutz

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Spezifikation

Dieses Technische Datenblatt beinhaltet keine Garantie, Beschaffenheitszusicherung oder -zusage und dient nicht als Spezifikation. Die jeweils geltende Spezifikation mit definierten Grenzwerten erhalten Sie auf Anfrage von Ihrem zuständigen Ansprechpartner unseres Vertriebs. Jegliche Haftung in Bezug auf die in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Informationen oder mündlichen oder schriftlichen Empfehlungen zu dem jeweiligen Produkt ist ausgeschlossen, sofern nicht ausdrücklich anders und schriftlich vereinbart. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht für Schadensersatzansprüche aus Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sowie im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und bei gesetzlich vorgesehener Produkthaftung.

KONTAKT

DELO-GUM CR3010 | Stand 23.08.2023 11:14 | Seite 3 von 3

DELO Industrie Klebstoffe
Unternehmenszentrale

► **Deutschland** · Windach/München www.DELO.de

KLEBSTOFFE

DOSIEREN

AUSHÄRTEN

BERATEN

DELO