

DELO DUALBOND® SJ4765

modifiziertes Acrylat | 1K | UV- / VIS- / wärmehärtend

frei von Lösungsmitteln | thixotrop | dualhärtend

Produktbesonderheiten

- konform zu RoHS Direktive 2015/863/EU
- besteht Flammenschutzprüfung ANSI/UL 94 HB

Funktion

- Elektronikklebstoff

Typischer Einsatzbereich

- -40 - 150 °C
- Pinabdichtung
- Pinverguss

Aushärtung

Geeignete Lampenarten LED 365 nm, LED 400 nm

Typische Belichtungszeit

*Intensität 200 mW/cm²
LED 400 nm* 3 s

*Intensität 1000 mW/cm²
LED 400 nm* 1 s

Typische Aushärtungszeit

*bei +130 °C
im Umluftofen* 5 min

*bei +110 °C
im Umluftofen* 20 min

Verarbeitung

Typischer Klebstoffauftrag Jetten, Nadeldosierung

Konditionierungszeit (typisch)

*bei Kühlung
in Gebinden bis 50 ml* 30 min

*bei Kühlung
in Gebinden bis 1.000 ml* 4 h

Verarbeitungszeit

bei RT ca. +23 °C in Gebinden bis 50 ml	14	d
bei RT ca. +23 °C in Gebinden bis 900 ml	7	d

Haltbarkeit im ungeöffneten Originalgebinde

bis <= 1 l bei 0 °C bis +10 °C	6	Monat(e)
-----------------------------------	---	----------

Technische Eigenschaften

Farbe unausgehärtet	rot
Farbe ausgehärtet in 0,1 mm Schichtdicke	rot
Transparenz ausgehärtet in 0,1 mm Schichtdicke	opak
Farbe ausgehärtet in 1 mm Schichtdicke	rot
Fluoreszenz	fluoreszierend

Kennwerte

Dichte in Anlehnung an DIN 66137-2 flüssig	1,05	g/cm ³
Viskosität flüssig Rheometer Scherrate: 2 1/s Spalt: 500 µm	14500	mPa·s
Viskosität flüssig Rheometer Scherrate: 10 1/s Spalt: 500 µm	6500	mPa·s
Thixotropieindex flüssig Rheometer Spalt: 500 µm	3,6	
Druckscherfestigkeit DELO-Norm 5 Glas AI 400 nm 200 mW/cm ² 30 s	17	MPa
Druckscherfestigkeit DELO-Norm 5 Glas FR4 400 nm 200 mW/cm ² 30 s	19	MPa
Druckscherfestigkeit DELO-Norm 5 Glas Glas 400 nm 200 mW/cm ² 30 s	20	MPa

Druckscherfestigkeit <i>DELO-Norm 5 Glas PA66 400 nm 200 mW/cm² 30 s</i>	10	MPa
Druckscherfestigkeit <i>DELO-Norm 5 Glas PBT 400 nm 200 mW/cm² 30 s</i>	7	MPa
Druckscherfestigkeit <i>DELO-Norm 5 PC PC 400 nm 200 mW/cm² 30 s</i>	23	MPa
Zugfestigkeit <i>in Anlehnung an DIN EN ISO 527 110 °C 30 min</i>	17	MPa
Reißdehnung <i>in Anlehnung an DIN EN ISO 527 110 °C 30 min</i>	230	%
E-Modul <i>DMTA 400 nm 200 mW/cm² 60 s</i>	700	MPa
Shore-Härte D <i>in Anlehnung an DIN EN ISO 868 110 °C 30 min</i>	40	
Glasübergangstemperatur <i>DMTA 400 nm 200 mW/cm² 60 s</i>	95	°C
Schrumpf <i>DELO-Norm 13 110 °C 30 min</i>	5,7	Vol. %
Wasseraufnahme <i>in Anlehnung an DIN EN ISO 62 Schichtdicke: 2 mm 110 °C 30 min Art der Lagerung: Medien Medium: Destilliertes Wasser Lagerungstemperatur: bei ca. +23 °C</i>	1,8	Gew. %

Allgemeine Aushärtungs- und Bearbeitungshinweise

Die angegebene Aushärtungszeit in den technischen Daten wurde im Labor ermittelt. Sie kann je nach Klebstoffmenge und Bauteilgeometrie variieren und stellt somit einen Richtwert dar. Die Aufheizzeit der Bauteile muss zur eigentlichen Aushärtungszeit addiert werden. Sie ist abhängig von Bauteilgröße und Art der Wärmezufuhr. Die angegebene Aushärtungstemperatur muss direkt am Klebstoff erreicht werden. Eine Erhöhung bzw. Verringerung der Aushärtungstemperatur und / oder Belichtungsintensität und / oder Belichtungsdauer verkürzt bzw. verlängert die Aushärtungszeit und kann zu geänderten physikalischen Eigenschaften führen. Alle Aushärtungs- bzw. Lichtfixierparameter sind abhängig von Werkstoffdicke und -absorption, Klebschichtdicke, Lampentyp und dem Abstand zwischen Lampe und Klebschicht. Wenn nicht anders angegeben, Werte gemessen nach 24 h bei ca. 23 °C / 50 % r.F.

Allgemeines

Die angegebenen Daten und Informationen beruhen auf Untersuchungen unter Laborbedingungen. Verlässliche Aussagen über das Verhalten des Produkts unter Praxisbedingungen und dessen Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck können hieraus nicht getroffen werden. Die Eignung des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck unter Berücksichtigung aller Rahmenbedingungen ist jeweils vom

Kunden selbst unter Anwendung vom Kunden festgelegter, geeigneter Normen (beispielsweise DIN 2304-1) zu testen. Die Art und die physikalischen sowie chemischen Eigenschaften der mit dem Produkt zu verarbeitenden Materialien sowie die während Transport, Lagerung, Verarbeitung und Verwendung konkret auftretenden Einflüsse können Abweichungen des Verhaltens des Produkts im Vergleich zu seinem Verhalten unter Laborbedingungen verursachen. Die angegebenen Daten sind typische Mittelwerte oder einmalig ermittelte Kennwerte, die unter Laborbedingungen gemessen wurden. Die angegebenen Daten und Informationen stellen deshalb keine Garantie oder Zusicherung bestimmter Produkteigenschaften oder die Eignung des Produkts für einen konkreten Verwendungszweck dar.

Die hierin enthaltenen Angaben sind nicht dahingehend auszulegen, dass keine einschlägigen Patente registriert sind, noch ergibt sich daraus die Übertragung einer Lizenz. Keine der Informationen sollen als Anreiz oder Empfehlung dienen, etwaig bestehende Patente ohne Erlaubnis des Rechteinhabers zu nutzen. Der Verkauf unserer Produkte unterliegt ausschließlich den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von DELO. Mündliche Nebenabreden sind unzulässig.

Gebrauchsanweisung

Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

Die Gebrauchsanweisung finden Sie unter www.DELO.de.

Auf Wunsch senden wir Ihnen diese auch gerne zu.

Arbeits- und Gesundheitsschutz

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Spezifikation

Dieses Technische Datenblatt beinhaltet keine Garantie, Beschaffenheitszusicherung oder -zusage und dient nicht als Spezifikation. Die jeweils geltende Spezifikation mit definierten Grenzwerten erhalten Sie auf Anfrage von Ihrem zuständigen Ansprechpartner unseres Vertriebs. Jegliche Haftung in Bezug auf die in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Informationen oder mündlichen oder schriftlichen Empfehlungen zu dem jeweiligen Produkt ist ausgeschlossen, sofern nicht ausdrücklich anders und schriftlich vereinbart. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht für Schadensersatzansprüche aus Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sowie im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und bei gesetzlich vorgesehener Produkthaftung.

KONTAKT

DELO DUALBOND SJ4765 | Stand 20.10.2021 14:55 | Seite 4 von 4

DELO Industrie Klebstoffe
Unternehmenszentrale

► **Deutschland** · Windach/München www.DELO.de

KLEBSTOFFE

DOSIEREN

AUSHÄRTEN

BERATEN

DELO