

DELO[®] PHOTOBOND[®] UB4086

modifiziertes Acrylat | 1K | UV- / VIS-härtend

frei von Lösungsmitteln | ungefüllt, thixotrop

Produktbesonderheiten

- konform zu RoHS Direktive 2015/863/EU
- konform mit den Grenzwerten für den VOC-Gehalt in Klebstoffen gemäß GB33372-2020

Typischer Einsatzbereich

- -40 - 150 °C
- Mischverklebung mit Kunststoffen
- Verklebung von Spule und Membran bei Minilautsprechern
- strukturelle Gehäuseverklebung bei Minilautsprechern

Aushärtung

Geeignete Lampenarten LED 365 nm, LED 400 nm, UVA

Typische Belichtungszeit

*Intensität 200 mW/cm²
LED 400 nm* 4 s

*Intensität 1000 mW/cm²
LED 400 nm* 3 s

Verarbeitung

Konditionierungszeit (typisch)

*bei Kühlagerung
in Gebinden bis 50 ml* 30 min

*bei Kühlagerung
in Gebinden bis 600 ml* 4 h

Haltbarkeit im ungeöffneten Originalgebände

bei 0 °C bis +25 °C 6 Monat(e)

Technische Eigenschaften

Transparenz transluzent

Farbe ausgehärtet in 0,1 mm Schichtdicke rot


Fluoreszenz rot + blau fluoreszierend

Kennwerte

Dichte <i>flüssig</i>	1,11	g/cm ³
Viskosität <i>flüssig Viskosimeter</i>	110000	mPa·s
Viskosität <i>flüssig Rheometer Scherrate: 2 1/s Spalt: 500 µm</i>	75000	mPa·s
Viskosität <i>flüssig Rheometer Scherrate: 10 1/s Spalt: 500 µm</i>	20000	mPa·s
Druckscherfestigkeit <i>DELO-Norm 5 Glas AI 60 mW/cm² 60 s</i>	12	MPa
Druckscherfestigkeit <i>DELO-Norm 5 Glas FR4 60 mW/cm² 60 s</i>	20	MPa
Druckscherfestigkeit <i>DELO-Norm 5 Glas Glas 60 mW/cm² 60 s</i>	22	MPa
Druckscherfestigkeit <i>DELO-Norm 5 Glas PA6 60 mW/cm² 60 s</i>	15	MPa
Druckscherfestigkeit <i>DELO-Norm 5 Glas PBT 60 mW/cm² 60 s</i>	6	MPa
Druckscherfestigkeit <i>DELO-Norm 5 Glas PPA 60 mW/cm² 60 s</i>	12	MPa
Druckscherfestigkeit <i>DELO-Norm 5 PC PC 60 mW/cm² 60 s</i>	25	MPa
Druckscherfestigkeit <i>DELO-Norm 5 PMMA PMMA 60 mW/cm² 60 s</i>	20	MPa
Zugfestigkeit <i>in Anlehnung an DIN EN ISO 527 60 mW/cm² 90 s</i>	12	MPa
Reißdehnung <i>in Anlehnung an DIN EN ISO 527 60 mW/cm² 90 s</i>	315	%
E-Modul <i>in Anlehnung an DIN EN ISO 527 60 mW/cm² 90 s</i>	200	MPa
Shore-Härte D <i>in Anlehnung an DIN EN ISO 868 60 mW/cm² 90 s</i>	45	

Glasübergangstemperatur <i>DELO-Norm 24 Rheometer</i>	90	°C
Schrumpf <i>DELO-Norm 13 60 mW/cm² 60 s Plus bei ca. +23 °C 24 h</i>	6	Vol. %
Extrahierbare Fluoridionen	<5	ppm
Extrahierbare Chloridionen	<5	ppm
Extrahierbare Kaliumionen	<5	ppm
Extrahierbare Natriumionen	<5	ppm

Zugscherfestigkeit nach Temperaturlagerung, basierend auf DIN EN ISO 527



Substrate: /

Allgemeine Aushärtungs- und Bearbeitungshinweise

Die angegebene Aushärtungszeit in den technischen Daten wurde im Labor ermittelt. Sie kann je nach Klebstoffmenge und Bauteilgeometrie variieren und stellt somit einen Richtwert dar. Eine Erhöhung bzw. Verringerung der Aushärtungstemperatur und / oder Belichtungsintensität und / oder Belichtungsdauer verkürzt bzw. verlängert die Aushärtungszeit und kann zu geänderten physikalischen Eigenschaften führen. Alle Aushärtungs- bzw. Lichtfixierparameter sind abhängig von Werkstoffdicke und -absorption, Klebschichtdicke, Lampentyp und dem Abstand zwischen Lampe und Klebschicht. Wenn nicht anders angegeben, Werte gemessen nach 24 h bei ca. 23 °C / 50 % r.F.

Allgemeines

Die angegebenen Daten und Informationen beruhen auf Untersuchungen unter Laborbedingungen. Verlässliche Aussagen über das Verhalten des Produkts unter Praxisbedingungen und dessen Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck können hieraus nicht getroffen werden. Die Eignung des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck unter Berücksichtigung aller Rahmenbedingungen ist jeweils vom Kunden selbst unter Anwendung vom Kunden festgelegter, geeigneter Normen (beispielsweise DIN 2304-1) zu testen. Die Art und die physikalischen sowie chemischen Eigenschaften der mit dem Produkt zu

verarbeitenden Materialien sowie die während Transport, Lagerung, Verarbeitung und Verwendung konkret auftretenden Einflüsse können Abweichungen des Verhaltens des Produkts im Vergleich zu seinem Verhalten unter Laborbedingungen verursachen. Die angegebenen Daten sind typische Mittelwerte oder einmalig ermittelte Kennwerte, die unter Laborbedingungen gemessen wurden. Die angegebenen Daten und Informationen stellen deshalb keine Garantie oder Zusicherung bestimmter Produkteigenschaften oder die Eignung des Produkts für einen konkreten Verwendungszweck dar.

Die hierin enthaltenen Angaben sind nicht dahingehend auszulegen, dass keine einschlägigen Patente registriert sind, noch ergibt sich daraus die Übertragung einer Lizenz. Keine der Informationen sollen als Anreiz oder Empfehlung dienen, etwaig bestehende Patente ohne Erlaubnis des Rechteinhabers zu nutzen. Der Verkauf unserer Produkte unterliegt ausschließlich den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von DELO. Mündliche Nebenabreden sind unzulässig.

Gebrauchsanweisung

Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

Die Gebrauchsanweisung finden Sie unter www.DELO.de.

Auf Wunsch senden wir Ihnen diese auch gerne zu.

Arbeits- und Gesundheitsschutz

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Spezifikation

Dieses Technische Datenblatt beinhaltet keine Garantie, Beschaffenheitszusicherung oder -zusage und dient nicht als Spezifikation. Die jeweils geltende Spezifikation mit definierten Grenzwerten erhalten Sie auf Anfrage von Ihrem zuständigen Ansprechpartner unseres Vertriebs. Jegliche Haftung in Bezug auf die in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Informationen oder mündlichen oder schriftlichen Empfehlungen zu dem jeweiligen Produkt ist ausgeschlossen, sofern nicht ausdrücklich anders und schriftlich vereinbart. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht für Schadensersatzansprüche aus Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sowie im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und bei gesetzlich vorgesehener Produkthaftung.

KONTAKT

DELO PHOTOBOND UB4086 | Stand 05.10.2021 09:40 | Seite 4 von 4

DELO Industrie Klebstoffe
Unternehmenszentrale

► **Deutschland** · Windach/München www.DELO.de

KLEBSTOFFE

DOSIEREN

AUSHÄRTEN

BERATEN

DELO