

DELO-DUOPOX[®] AD848

modifiziertes Epoxidharz | 2K | raumtemperaturhärtend

geeignet für Doppelkammerkartuschen, gefüllt, thixotrop, hochfest

Produktbesonderheiten

- konform zu RoHS Direktive 2015/863/EU
- ist auf Biokompatibilität geprüft und erfüllt die Anforderungen nach DIN EN ISO 10993-5: Test auf Zytotoxizität

Funktion

- Konstruktionsklebstoff

Typischer Einsatzbereich

- -40 - 150 °C

Aushärtung

Aushärtungszeit

*bis zur Anfangsfestigkeit
bei RT ca. +23 °C
Zugscherfestigkeit 1 - 2 MPa*

7 h

*bis zur Funktionsfestigkeit
bei RT ca. +23 °C
Zugscherfestigkeit > 10 MPa*

16 h

*bis zur Endfestigkeit
bei RT ca. +23 °C*

168 h

Verarbeitung

Mischungsverhältnis A : B - Volumen

1 : 1

Mischungsverhältnis A : B - Gewicht

0,87 : 1

Verarbeitungszeit nach dem Mischen

*im 100 g Ansatz
bei RT ca. +23 °C*

90 min

Haltbarkeit im ungeöffneten Originalgebinde

bei +18 °C bis +25 °C

6 Monat(e)

Technische Eigenschaften


| | |
|--|------------|
| Farbe ausgehärtet in 1 mm Schichtdicke | grau |
| Füllstoffpartikelart | Mineralien |

Kennwerte

| | | |
|--|--------|-------------------|
| Dichte <i>Komponente A DELO-Norm 13 flüssig</i> | 1,19 | g/cm ³ |
| Dichte <i>Komponente B DELO-Norm 13 flüssig</i> | 1,37 | g/cm ³ |
| Viskosität <i>Komponente A flüssig Rheometer Scherrate: 1 1/s Spalt: 500 µm</i> | 310000 | mPa·s |
| Viskosität <i>Komponente B flüssig Rheometer Scherrate: 1 1/s Spalt: 500 µm</i> | 530000 | mPa·s |
| Zugscherfestigkeit <i>in Anlehnung an DIN EN 1465 AI AI Vorbehandlung: sandgestrahlt bei ca. +23 °C 24 h</i> | 16 | MPa |
| Zugscherfestigkeit <i>in Anlehnung an DIN EN 1465 AI AI Vorbehandlung: sandgestrahlt bei ca. +23 °C 168 h</i> | 21 | MPa |
| Zugscherfestigkeit <i>in Anlehnung an DIN EN 1465 AI AI bei ca. +23 °C 168 h</i> | 17 | MPa |
| Zugscherfestigkeit <i>in Anlehnung an DIN EN 1465 Edelstahl Edelstahl bei ca. +23 °C 168 h</i> | 22 | MPa |
| Zugscherfestigkeit <i>in Anlehnung an DIN EN 1465 Stahl Stahl bei ca. +23 °C 168 h</i> | 19 | MPa |
| Druckscherfestigkeit <i>DELO-Norm 5 FR4 FR4 Vorbehandlung: Tempern bei ca. +23 °C 168 h</i> | 32 | MPa |
| Druckscherfestigkeit <i>DELO-Norm 5 PA6 PA6 Vorbehandlung: Tempern bei ca. +23 °C 168 h</i> | 18 | MPa |
| Druckscherfestigkeit <i>DELO-Norm 5 PBT PBT bei ca. +23 °C 168 h</i> | 5 | MPa |
| Schälwiderstand <i>DELO-Norm 38 Stahl Stahl Vorbehandlung: sandgestrahlt bei ca. +23 °C 168 h</i> | 7 | N/mm |
| Zugfestigkeit <i>in Anlehnung an DIN EN ISO 527 bei ca. +23 °C 168 h</i> | 30 | MPa |

| | | |
|---|------|--------|
| Reißdehnung <i>in Anlehnung an DIN EN ISO 527 bei ca. +23 °C 168 h</i> | 4 | % |
| E-Modul <i>in Anlehnung an DIN EN ISO 527 bei ca. +23 °C 168 h</i> | 1800 | MPa |
| Shore-Härte D <i>in Anlehnung an DIN EN ISO 868 bei ca. +23 °C 168 h</i> | 75 | |
| Glasübergangstemperatur <i>DELO-Norm 24 Rheometer bei ca. +23 °C 168 h</i> | 70 | °C |
| Schrumpf <i>DELO-Norm 13 bei ca. +23 °C 168 h</i> | 2 | Vol. % |
| Zersetzungstemperatur <i>DELO-Norm 36 bei ca. +23 °C 168 h</i> | 283 | °C |

Druckscherfestigkeit nach Medienlagerung für 1000 h, DELO-Norm 5



Allgemeine Aushärtungs- und Bearbeitungshinweise

Die angegebene Aushärtungszeit in den technischen Daten wurde im Labor ermittelt. Sie kann je nach Klebstoffmenge und Bauteilgeometrie variieren und stellt somit einen Richtwert dar. Die Aushärtung kann durch Wärmezufuhr unterstützt oder beschleunigt werden. Durch zusätzliche Wärmezufuhr können sich die physikalischen Eigenschaften des Produkts ändern. Wenn nicht anders angegeben, Werte gemessen nach 24 h bei ca. 23 °C / 50 % r.F.

Allgemeines

Die angegebenen Daten und Informationen beruhen auf Untersuchungen unter Laborbedingungen. Verlässliche Aussagen über das Verhalten des Produkts unter Praxisbedingungen und dessen Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck können hieraus nicht getroffen werden. Die Eignung des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck unter Berücksichtigung aller Rahmenbedingungen ist jeweils vom Kunden selbst unter Anwendung vom Kunden festgelegter, geeigneter Normen (beispielsweise DIN 2304-1) zu

testen. Die Art und die physikalischen sowie chemischen Eigenschaften der mit dem Produkt zu verarbeitenden Materialien sowie die während Transport, Lagerung, Verarbeitung und Verwendung konkret auftretenden Einflüsse können Abweichungen des Verhaltens des Produkts im Vergleich zu seinem Verhalten unter Laborbedingungen verursachen. Die angegebenen Daten sind typische Mittelwerte oder einmalig ermittelte Kennwerte, die unter Laborbedingungen gemessen wurden. Die angegebenen Daten und Informationen stellen deshalb keine Garantie oder Zusicherung bestimmter Produkteigenschaften oder die Eignung des Produkts für einen konkreten Verwendungszweck dar.

Die hierin enthaltenen Angaben sind nicht dahingehend auszulegen, dass keine einschlägigen Patente registriert sind, noch ergibt sich daraus die Übertragung einer Lizenz. Keine der Informationen sollen als Anreiz oder Empfehlung dienen, etwaig bestehende Patente ohne Erlaubnis des Rechteinhabers zu nutzen. Der Verkauf unserer Produkte unterliegt ausschließlich den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von DELO. Mündliche Nebenabreden sind unzulässig.

Gebrauchsanweisung

Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung.

Die Gebrauchsanweisung finden Sie unter www.DELO.de.

Auf Wunsch senden wir Ihnen diese auch gerne zu.

Arbeits- und Gesundheitsschutz

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Spezifikation

Dieses Technische Datenblatt beinhaltet keine Garantie, Beschaffenheitszusicherung oder -zusage und dient nicht als Spezifikation. Die jeweils geltende Spezifikation mit definierten Grenzwerten erhalten Sie auf Anfrage von Ihrem zuständigen Ansprechpartner unseres Vertriebs. Jegliche Haftung in Bezug auf die in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Informationen oder mündlichen oder schriftlichen Empfehlungen zu dem jeweiligen Produkt ist ausgeschlossen, sofern nicht ausdrücklich anders und schriftlich vereinbart. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht für Schadensersatzansprüche aus Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sowie im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und bei gesetzlich vorgesehener Produkthaftung.

KONTAKT

DELO-DUOPOX AD848 | Stand 28.06.2024 08:51 | Seite 4 von 4

DELO Industrie Klebstoffe
Unternehmenszentrale

► **Deutschland** · Windach/München www.DELO.de

KLEBSTOFFE

DOSIEREN

AUSHÄRTEN

BERATEN

DELO